

Fecha de creación: 16/07/1997

Fecha de revisión: 23/07/2012



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
 Pol. Industrial «Charca Musia»
 Tel. 927 21 12 24
 Fax 927 22 80 74
 10005 - Cáceres

PINTURA PLÁSTICA DUNAS INTERIOR

Pintura plástica utilizada como recubrimiento decorativo y protector en todo tipo de paramentos verticales y horizontales interiores, cuando se busque un producto económico bien para obras o para aquellos casos donde no se necesite lavabilidad proporcionando un acabado con buenos resultados.

Usos y aplicaciones

Pintura plástica decorativa para cualquier parámetro de la construcción, nuevo o en repintados en interiores también puede ser aplicado como imprimación antes de aplicar gotas, picados y otros tipos de trabajo, así como trabajos económicos, garajes, trasteros, techos, viviendas sociales, etc..

Composición

LIGANTE: Copolímeros acrílicos especiales en emulsión.

Numero de componentes. Uno

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Bióxido de Titanio, óxidos de hierro, silicato magnésico, carbonato cálcico y compuestos minerales.

ADITIVOS: Coalescentes, biocidas, antiespumantes.

DILUYENTE: Agua.

Características técnicas

Acabado: Mate.

Color U.N.E. 48103: Blanco.

Viscosidad a 20 °C . Brookfield RVT sp. 5 a 10 r.p.m., 135 ± 45 Poises

Densidad: 1,56 ± 0,05 Kg/L.

PVC: 78 %

COV: 10 gr./l

Contenido máx. de COV permitido 2010: 40 g/ m²/kg.

Rendimiento teórico 4 - 6 m²/l

Secado tacto: 30 m. a 1 hora.

Intervalo repintado: 8 horas

Secado total: 21 días

Indicaciones para la aplicación

Se puede aplicar a brocha, rodillo ó Airless.

- La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 35°C y la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (menos del 10% de humedad relativa).
- No aplicar si se prevé lluvia antes de seis horas de su aplicación.
- No aplicar a pleno sol del mediodía, ni en días muy húmedos.
- Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.

Fecha de creación: 16/07/1997

Fecha de revisión: 23/07/2012



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
 Pol. Industrial «Charca Musia»
 Tel. 927 21 12 24
 Fax 927 22 80 74
 10005 - Cáceres

Sobre superficies nuevas de yeso, hormigón, cemento, etc... Limpiar bien el polvo, materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad.
 Si el hormigón presenta eflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con abundante agua; procedimiento con el que se consigue, además, dar rugosidad al hormigón liso, para a continuación, tras el secado, aplicar el producto.

Sobre superficies de fibrocemento, hormigón, cemento envejecido y superficies pintadas:
 Eliminar el polvo y materiales disgregables con un cepillo de cerda vegetal. Aplicar a brocha, una mano Del producto diluido un 20 % como fijador de fondo y proceder a aplicar el producto.

Aplicación del producto.

Aplicar la primera capa de diluida con un 10-15% de agua. Dejar secar, como mínimo, el intervalo de repintado y aplicar, a continuación, la mano de acabado con una dilución máxima del 5% con agua, consiguiendo de esta forma el acabado deseado.

Las manos de acabado se diluirán lo necesario, según las condiciones de trabajo lo requieran.

Almacenaje Y Tipo de envase:

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de dos años.

Se envasa en botes litografiados de 4 L y 15 L.

Seguridad y medio ambiente:

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas, dada la gran adherencia del producto.
 No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.
 Producto no inflamable, no tóxico.



Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.