

Fecha de creación: 16/07/1997

Fecha de revisión: 30/10/2020



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7  
 Pol. Industrial «Charca Musia»  
 Tel. 927 21 12 24  
 Fax 927 22 80 74  
 10005 - Cáceres

## 1.220 – MATE EXTRA ACRÍLICO

Pintura plástica mate, especialmente formulada para su uso por el profesional y el bricolador en general, reuniendo entre sus características una gran facilidad de aplicación y rendimiento, muy buena nivelación, excelente acabado blanco mate y buena Lavabilidad.

### Usos y aplicaciones

Pintura plástica de muy buena calidad, para uso tanto en interiores como en exteriores, donde se requiera un acabado decorativo de aspecto mate, excelente poder cubriente y resistencia al lavado. Como imprimación aplicar la pintura como primera capa diluida con un 20 % de agua. Dejar secar como mínimo el intervalo de repintado y aplicar a continuación dos manos del producto la primera diluida un 10–15 %, la mano de acabado con una dilución máxima del 5% con agua, consiguiendo de esta forma el acabado deseado.

### Composición

LIGANTE: Copolímeros acrílicos especiales en emulsión.  
 Numero de componentes. Uno  
 PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Bióxido de Titanio, óxidos de hierro, silicato magnésico, carbonato cálcico y compuestos minerales.  
 ADITIVOS: Coalescentes, biocidas, antiespumantes.  
 DILUYENTE: Agua.

### Características técnicas

Acabado: Mate.  
 Color U.N.E. 48103: Blanco.  
 Viscosidad a 20°C. Brookfield RVT sp. 5 a 10 r.p.m., 135 ± 45 Poises  
 Densidad: 1,55 ± 0,05 Kg/L  
 Lavabilidad: > 8.000 dobles pasadas  
 PVC: 72 %  
 COV: 10 gr./l  
 Contenido máx. de COV permitido 2010: 40 g/ m2/kg.  
 Poder de cubrición a 100 m. húmedas 97.50 %  
 Rendimiento teórico 6 - 8 m<sup>2</sup>/l  
 Secado tacto: 30 m. a 1 hora.  
 Intervalo repintado: 2 - 4 horas  
 Secado total: 21 días

### Indicaciones para la aplicación

- Se puede aplicar a brocha, rodillo ó airless.
- La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 35°C y la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (menos del 10% de humedad relativa).
  - No aplicar si se prevé lluvia antes de seis horas de su aplicación.
  - No aplicar a pleno sol del mediodía, ni en días muy húmedos.
  - Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.

**Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.**

Fecha de creación: 16/07/1997

Fecha de revisión: 30/10/2020



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7  
Pol. Industrial «Charca Musia»  
Tel. 927 21 12 24  
Fax 927 22 80 74  
10005 - Cáceres

**Sobre superficies nuevas de yeso, hormigón, cemento, etc...** Limpiar bien el polvo, materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad.

Si el hormigón presenta eflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con abundante agua; procedimiento con el que se consigue, además, dar rugosidad al hormigón liso, para a continuación, tras el secado, aplicar el producto.

**Sobre superficies de fibrocemento, hormigón, cemento envejecido y superficies pintadas:**

Eliminar el polvo y materiales disgregables con un cepillo de cerda vegetal. Aplicar a brocha, una mano de nuestro fijador anticaleo ó sellador HIDROFUGO como fijador de fondo y proceder a aplicar el producto.

**Aplicación del producto.**

Aplicar la primera capa de diluida con un 10-15% de agua. Dejar secar, como mínimo, el intervalo de repintado y aplicar, a continuación, la mano de acabado con una dilución máxima del 5% con agua, consiguiendo de esta forma el acabado deseado.

Las manos de acabado se diluirán lo necesario, según las condiciones de trabajo lo requieran.

**Almacenaje Y Tipo de envase:**

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de dos años.

Se envasa en botes litografiados de 0.750, 4 L y 15 L.

**Seguridad y medio ambiente:**

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas, dada la gran adherencia del producto.

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

Producto no inflamable, no tóxico.



Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.